

Produktdatenblatt

Weissputz 200

Produktbeschreibung Weissputz 200 ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich.

Zusammensetzung Bindemittel: Gips, Weisskalkhydrat
Zusatzstoffe: Kalksand
Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Netzmittel, Verzögerer

Anwendungsbereich Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Bei glatten Oberflächen wie Beton und besonders bei Gipsbauplatten und Zwischenwandplatten, ist vorgängig die Granolan Kombi-Haftbrücke aufzutragen. Weissputz 200 im Nassbereich nicht verwenden. Zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet. Der Weissputz muss gestrichen werden.

Schichtstärke - Einschichtputz auf Decken 5 mm
- Einschichtputz auf Wänden 10 mm

Verbrauch pro m² ca. 1.0 kg / mm Schichtstärke

Lieferform Sack à 30 kg

Verarbeitung Wasserzugabe pro Sack ca. 22 Liter
Verarbeitungszeit ca. 40-60 Minuten
Verarbeitung nicht unter +5° C

Weissputz 200 wird von Hand auf normal saugende, tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Weissputz 200 ist einschichtig auszuführen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen sowie schockartiges Heizen oder Entfeuchten führen beim Weissputz 200 zu Folgeschäden wie Minderung der Eigenfestigkeit und Haftung, unterschiedliches Saugverhalten etc. Beschichtungen auf Gips- und Gipsfaserplatten dürfen erst aufgebracht werden, wenn keine grösseren Längenänderungen der Gipsbauplatten infolge Feuchte- oder Temperaturänderungen auftreten.

Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).	
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.	
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.	
Sicherheitshinweise	Achtung H319: Verursacht schwere Augenreizung Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3 Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.	P260d: Staub nicht einatmen P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen P302a: BEI DER BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

